


ISO 9001 CALIDAD
ISO 14001 MEDIO AMBIENTE
FSC
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TABLERO CONTRACHAPADO
ABEDUL MELAMINA BLANCA 240 GR.

DIMENSION 2500 x 1250 mm	Norma	Unidad							
Espesor del Tablero	EN 315	mm	9	12	15	18	21	24	30
Capas	-	nº	7	9	11	13	15	17	21
Densidad	EN 323	Kg/m3	640 - 700						
Peso Superficie	EN 315	Kg/m2	6,3	8,4	10,5	12,6	14,7	16,8	21
RESISTENCIA FLEXIÓN									
Longitudinal	EN 310	N/mm2	77,96	74,13	71,15	68,72	66,66	64,88	61,90
Transversal			37,19	41,51	44,86	47,60	49,92	51,92	55,28
MÓDULO ELASTICIDAD									
Longitudinal	EN 310	N/mm2	10615	10080	9665	9326	9040	8791	8376
Transversal			7294	7851	8284	8637	8936	9195	9627
ENCOLADO	EN 314-3		WPB - Fenólico Clase 3						
Emisión de formaldehido	EN 717-2		E1						
Reacción al fuego	EN13986	%	D - s2, d0 ≥ 9mm						
Humedad Relativa	EN 322	%	5 a 14						
Clasificación	EN 313-1	tipo	Contrachapado para Exterior y ambientes húmedos (el canto debe estar sellado)						
TOLERANCIA DIMENSIONAL									
Espesor min max	EN 315	mm	9	12	15	18	21	24	30
		mm	8,8	11,5	14,3	17,1	20	22,9	28,7
Al largo	-	mm	<1000mm+-1mm; 1000...2000mm+-2mm; >2000+-3mm						

FABRICA Y CENTRAL:

Apdo. Correos 83
C/ Jacinto Benavente, 5
46185 - LA POBLA DE VALLBONA
VALENCIA - ESPAÑA
Tel.: (+34) 962 725 313
Fax: (+34) 962 725 312
ventas@salimer.com

DELEGACIÓN BALEARES:

Teixidors, 14 (P.I.Lloseta)
07360 - LLOSETA
MALLORCA
Tel.: (+34) 971 100 962
Fax: (+34) 971 514 776
mallorca@salimer.com

DELEGACIÓN SILLA

Avenida Espioca, 4
46460 - SILLA
VALENCIA
Tel.: (+34) 961 110 005
Fax: (+34) 962 725 312
comercial@salimer.com

DELEGACIÓN ALCÀSSER

Polígono Industrial El Pla
C/ Garbí, 3
46290 - ALCÀSSER
VALENCIA
Tel.: (+34) 961 110 005
Fax: (+34) 962 725 312
comercial@salimer.com