# MADERA CONTRACHAPADA PARA INTERIOR SVEZA



# MADERA CONTRACHAPADA PARA INTERIOR SVEZA

La madera contrachapada de abedul para Interior SVEZA es fácil para procesar y se combina a la perfección con los materiales de terminaciones. Este producto es óptimo para uso en espacios interiores.

## Ventajas:

Durable y resistente al uso

Superficie sólida

Resistencia a la humedad

Amplia variedad de grosores y tamaños

#### Características técnicas

Formato, longitud x anchura, mm (ft)	1.525x1.525 (5x5) 2.440/2.500x1.500/1.525 (8x5)	
Grosor, mm	3-25	
Grado de madera contrachapada	I (B, S), II (BB), III (CP), IV (C)	
Tipo de superficie	Lijadas (S2S), una cara lijada (S1S), no lijada (NS)	
Clase de emisión de formaldehído	E1-Carb2	
Resistencia a la humedad	Normal	
Densidad, kg/m³	640-700	
Humedad, %	5-14	
Tratamiento de los cantos	_	
Co fabrica do acuardo con la norma CTO	00255177 001 2012 «Madora contrachanada do uso gonérico	

Se fabrica de acuerdo con la norma STO 00255177-001-2013 «Madera contrachapada de uso genérico con capas exteriores de chapa de abedul».\*

### Indicadores de resistencia

Indicador		Grosor, mm	Valor
Límite de resistencia a la flexión estática, MPa, no menos de	a lo largo de las fibras de las capas externas	9-40	45
	a lo ancho de las fibras de las capas externas		30
Límite de resistencia a la tensión a lo largo de las fibras, MPa, no menos de		3-8	30
Módulo de elasticidad a la flexión estática, MPa, no menos de	a lo largo de las fibras	9-40	5000
	a lo ancho de las fibras		3000

<sup>\*</sup> El texto de la norma STO 00255177-001-2013 se puede consultar en la página web de «SVEZA»: <u>www.sveza.com</u> en el apartado «Certificados».

