


**ISO 9001 CALIDAD**
**ISO 14001 MEDIO AMBIENTE**
**FSC**

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TABLERO CONTRACHAPADO DE ABEDUL ENCOFRADOS</b>																
	<b>Norma</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor</b>													
Espesor del Tablero	EN 315	mm	4	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	50
Capas	-	n°	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	29	32	35
Densidad	EN 323	Kg/m3	640 - 700													
Peso Superficie	EN 315	Kg/m2	2,8	4,55	6,3	8,4	10,5	12,6	14,7	16,8	18,9	21	24,5	28	31,5	35
<b>RESISTENCIA FLEXIÓN</b>																
Longitudinal	EN 310	N/mm2	88,8	82,31	77,96	74,13	71,15	68,72	66,66	64,88	63,31	61,9	59,84	58,06	56,49	55,09
Transversal			25	32,3	37,19	41,51	44,86	47,6	49,918	51,92	53,69	55,28	57,59	59,6	61,37	62,95
<b>MÓDULO ELASTICIDAD</b>																
Longitudinal	EN 310	N/mm2	12123	11220	10615	10080	9665,2	9326,2	9039,62	8791,4	8572,4	8376,5	8089,9	7841,6	7622,7	7426,8
Transversal			5722	6662,9	7293,7	7851,2	8283,7	8637,1	8935,89	9194,7	9423	9627,2	9926	10185	10413	10617
ENCOLADO	EN 314-3		<b>WBP - Fenólico Clase 3</b>													
Emisión de formaldehido	EN 717-2		<b>E1 - Carb2</b>													
ABRASIÓN (Taber)	EN 438-1	RA				120 Gr/m2			180 Gr/m2			220 Gr/m2				
			LISO/LISO			300			500			600				
			LISO/RUGOSO			350			500			600				
Reacción al fuego	EN13986	%	<b>D - s2, d0 ≥ 9mm</b>													
Humedad Relativa	EN 322	%	<b>5 a 14</b>													
Clasificación	EN 313-1	tipo	<b>Contrachapado para Exterior y ambientes húmedos (el canto debe estar sellado)</b>													
<b>TOLERANCIA DIMENSIONAL</b>																
Espesor min max	EN 315	mm	4	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	50
		mm	3,5	6,1	8,8	11,5	14,3	17,1	20	22,9	25,8	28,7	33,6	38,4	43,3	48,1
			4,1	6,9	9,5	12,5	15,3	18,1	20,9	23,7	26,8	29,9	35,4	41,4	46,6	51,7
Al largo	-	mm	<1000mm+1mm; 1000...2000mm+2mm; >2000+3mm													

**FABRICA Y CENTRAL:**

Apdo. Correos 83  
C/ Jacinto Benavente, 5  
46185 - LA POBLA DE VALLBONA  
VALENCIA - ESPAÑA  
Tel.: (+34) 962 725 313  
Fax: (+34) 962 725 312  
ventas@salimer.com

**DELEGACIÓN BALEARES:**

Teixidors, 14 (P.I.Lloseta)  
07360 - LLOSETA  
MALLORCA  
Tel.: (+34) 971 100 962  
Fax: (+34) 971 514 776  
mallorca@salimer.com

**DELEGACIÓN SILLA**

Avenida Espioca, 4  
46460 - SILLA  
VALENCIA  
Tel.: (+34) 961 110 005  
Fax: (+34) 962 725 312  
comercial@salimer.com

**DELEGACIÓN ALCÀSSER**

Poligono Industrial El Pla  
C/ Garbí, 3  
46290 - ALCÀSSER  
VALENCIA  
Tel.: (+34) 961 110 005  
Fax: (+34) 962 725 312  
comercial@salimer.com

